

„Javisa“ test viskozového rouna firma JILANA


Jitka Chumchalová, www.jitkanitka.estranky.cz, <https://jitkanitka.blogspot.com/>

Rouno ze 100% viskózy vhodné na patchworkové a jiné hobby projekty. Plošná hmotnost 150 g/m². Vyrábíme v šíři 180 cm na rolích v návinech 20 a 30 bm, případně v přířezech 180 x 230 cm a 180 x 500 cm.

<http://eshop.jilana.cz/javisa-150-prirezy/>





Firma JILANA připravila pro vás 100% viskózové rouno do patchworkových dek. Viskóza se vyrábí z celulózy, je to přírodní polymer, tedy organická sloučenina s molekulovým řetězcem. Viskóza se získává regenerací celulózy. Má tedy stejné složení jako bavlna. Je vhodná do dek, které chceme mít pouze z přírodních vláken. Je tedy alternativou k bavlněnému vatelínu.



Příprava bloků.

Zvolila jsem bílé platno jak na top, tak na záda a vypla na rám spolu s viskozovým rounem. Prošila jsem široký pruh cca 50 cm vzorem pér - větší plochy, proužkami a malými čtverečky. Vzory jsem volila tak, aby byly různě husté. Pruh jsem rozřezala na čtverce o velikost 48 x 48 cm a označila čísla 1- 3. Takto připravené bloky jsem prala za různých podmínek. Cílem bylo zjistit srážlivost a vliv sušičky.




Prací postupy

Prala jsem v gelu na barevné prádlo. .

1. Program MIX - 40°C - sušička
2. Program MIX - 40°C + sušička
3. Program MIX - 60°C - sušička

Snažila jsem se zjistit jestli je možné použít sušičku. POZOR!!! mám sušičku s tepelným čepadlem, která suší na nižších teplotách.

Program MIX 40° C bez sušičky



Program MIX 40° C se sušičkou



Program MIX 60°C bez sušičky



Rouno po vyprání už není tak nadýchané, je tužší. MIX 40° C bez sušičky je méně nakrčený a mekkčí, než MIX 40° C se sušičkou a MIX 60°C bez sušičky. Viskóza býva obecně po praní tuhá a nošením změkne. To platí i pro rouno. Pokud jsem s ním manipulovala, vlákna se uvolňovala a klouzala po sobě. S viskózou, ale nebudete mít naducanou deku. Rouno používáním měkkne.

Co se děje s rounem?



Rouno slehne a vlákna na sobě leží a vyztahují se. Jak se s rounem v quiltu manipuluje měkkne a rozvolňuje se.

Rouno se chová podobně jako bavlněné rouno a může být jeho alternativou. Výsledný efekt není tak plastický jako u polyesterového rouna, ale vytváří to efekt starých quiltů (crinkle = vrásčité).